

# Recubrimientos PERDURA®



Hasta 4 cm  
de Grosor



Reduce  
Procesos



Contiene  
Sellador



Fácil  
de Aplicar



Consúltala  
en línea



## A-Plana

### Descripción

Recubrimiento para corregir muros hasta 4 cm en interiores y exteriores en superficies como block, ladrillo, concreto, tabique y superficies de arena-cemento.

**Colores:** Blanco y gris

**Rendimiento:** Alrededor de 4 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg, según el espesor aplicado.

**Presentación:** Saco de 20 y 40 kg



www.perdura.com.mx

# A-Plana

**PERDURA®**  
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

## Descripción

Mortero para recubrir y corregir muros hasta con 4 cm de espesor, se puede instalar en interiores y exteriores, de una forma fácil y práctica. Este producto es base cemento reforzado con resinas, aditivos y fibras especiales que otorga un excelente agarre al muro dejando un acabado perfecto.

## Ventajas

1. Corrige el desplome en los muros de hasta 4 cm
2. Excelente tiempo de trabajo y agarre a los muros
3. Fabricado con resinas, fibras y aditivos de alta calidad
4. Acabado hidrofugante / Resistente a la humedad
5. Ahorro de tiempo y menor desperdicio en la instalación
6. Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, concreto, tabique, superficies arena-cemento.

## Preparación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada instalación. No deben existir fisuras o grietas.

Agregue aproximadamente 4 litros de agua limpia por saco (20 kg) y mezcle energícamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Si requiere una mayor resistencia utilice **DURACRIL PERDURA** en una proporción desde un litro por saco. Deje reposar la mezcla alrededor de 5 minutos permitiendo que los químicos y aditivos se activen. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y listo para su aplicación.

## Aplicación

Si la superficie es demasiado seca o pega el sol directamente al muro, ésta puede humedecerse ligera y uniformemente con agua limpia. Aplique el producto utilizando una llana de metal lisa o aplicando directamente al muro usando una cuchara de albañil hasta obtener el espesor deseado para corregir el desplome, podrá usar "guías maestras" si lo requiere. Posteriormente podrá aplicar una segunda capa para obtener el espesor final, aproximadamente unos 30 minutos después utilice una llana de esponja húmeda haciendo movimientos circulares para dar el terminado al muro.

## Curado

Una vez que seque (aproximadamente de 12 a 24 horas), cure la instalación aplicando agua limpia de forma ligera pero uniformemente sobre la superficie recubierta. Repita la misma operación cuando menos una vez más 24 horas después. El curado es indispensable ya que le ayuda a tener brillantez e incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto. Los muros deben estar protegidos de la lluvia por un periodo de 36 horas.

## Recomendaciones

1. La cantidad de agua y el tiempo de mezclado debe ser medido y así hacerlo mezcla a mezcla para asegurar la consistencia y apariencia de recubrimiento.
2. Se recomienda instalar superficies completas y no dejar a la mitad el trabajo, ya que esto provocaría una diferencia de tono entre una parte y la otra.
3. No se instale el producto sobre superficies que estén pintadas ya que no se podrá instalar. Si este fuera el caso, se tendrá que raspar la superficie hasta que no quede pintura.
4. Se recomienda usar el mismo número de lote del producto para un muro y evitar en lo más posible cambios de tono.
5. De ser posible que la persona que realice el trabajo sea la misma para toda la instalación del producto, esto por el tiempo de batida, fuerza y acabado que se realiza.
6. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
7. No se instale el producto si la temperatura ambiente es mayor a 34 y menor a 5°C.
8. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el envase).
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

## Rendimiento

Aproximadamente 4 m<sup>2</sup> por saco (20 kg), según el espesor aplicado, dependiendo de las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del instalador.

## Almacenamiento

A-PLANA PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

## Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	
Demanda de agua	25	%
Tiempo de secado	15	minutos
Absorción de agua	11.9	%
Resistencia a la compresión a 28 días	67	kg/cm <sup>2</sup>
Densidad específica en polvo	1.374	g/cm <sup>3</sup>

\*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

## Garantía

A-PLANA PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



**¡Advertencia!** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**

Tel.: (33) 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: (33) 3478 4600

León (477) 707 1808 al 12

México: (55) 9126 5200

Mérida: (999) 946 4455 y 56

proyector **PERDURA**  
Un sólido aliado para tu construcción

