

FICHA TÉCNICA

CEMENTO PORTLAND COMPUESTO **PATRIA CPC 30**

El **Cemento Portland Compuesto Patria** clase resistente 30, puede ser usado para la construcción de elementos estructurales de autoconstrucción, disponible en sacos de 25 kg.

APLICACIONES

El Cemento Portland Compuesto Patria CPC 30, es ideal para la estructura de obras de autoconstrucción incrementando la trabajabilidad y cohesión del concreto.

- Vivienda de autoconstrucción
- Firmes y pisos interiores
- Mejoramiento de terrenos
- Pegado de piedra brasa en cimientos y muros de contención
- Base para empedrados
- Capa de compresión en techo de vigueta y bovedilla



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la norma mexicana del cemento NMX-C-414-ONNCCE vigente.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN:

- Mínima a 28 días: 30 N/mm² (306 kg/cm²)

TIEMPO DE FRAGUADO:

- Inicial: 45 minutos (mínimo)
- Final: 600 minutos (máximo)



NUESTRO CEMENTO



CEMENTO PATRIA

NUESTRO CEMENTO

RECOMENDACIONES

PROPORCIONAMIENTO RECOMENDADO POR BULTO DE CEMENTO DE 25 KG

USOS	1 SACO 25 kg	AGUA BOTES DE 19L	ARENA BOTES DE 19L	GRAVA 20 mm (3/4") BOTES DE 19L
FIRMES Y BANQUETAS $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$	 x 1	 x 1 1/4	 x 3 1/2	 x 4
PISOS, GUARNICIONES CADENAS Y CASTILLOS $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$	 x 1	 x 1 1/4	 x 3	 x 3 1/2
ZAPATAS, MUROS, Y LOSAS $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$	 x 1	 x 1	 x 2 1/2	 x 3
Columnas, trabes y Losas especiales $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$	 x 1	 x 1	 x 2	 x 2 1/2
Concreto de alta resistencia $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$	 x 1	 x 3/4	 x 1 1/2	 x 2

Nota: La cantidad de los materiales puede variar dependiendo de la calidad de los mismos, el consumo de agua debe ser la necesaria para obtener 12 cm de revenimiento y la cantidad dependerá de la humedad de los materiales.

PARA SU USO

- Utilizar agua limpia, de preferencia potable y controle el agua de mezclado, en exceso disminuye la resistencia.
- Emplear arena y grava de buena calidad y libres de contaminantes (tierra, arcilla, materia orgánica, etc.)
- Obtener una mezcla uniforme mezclando los materiales sobre una superficie plana, no absorbente y limpia.
- Compactar (vibrar) el concreto para eliminar aire atrapado en el concreto fresco, obteniendo una estructura densa y sin porosidades.
- Curar el concreto durante 7 días como mínimo, de forma continua y a partir de que el concreto pierde su brillo superficial, esto ayuda a evitar agrietamientos y fomenta el desarrollo de resistencia del concreto.

Nota:

Las condiciones y procedimientos de aplicación del cemento en concreto o mortero en la obra están fuera del alcance de Cemento Patria.

Para obtener asesoría técnica programar el apoyo con su Ejecutivo Comercial.



ALMACENAMIENTO DE SACOS

- Almacenar los sacos en lugares secos y cubiertos, bien ventilados, que no hagan contacto con paredes ni piso.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Evita el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con mucha agua limpia.
- Evita respirar el polvo del cemento
- Manténlo fuera del alcance de los niños



**Empresa
Socialmente
Responsable®**

