

FICHA TÉCNICA

CEMENTO PORTLAND COMPUESTO **PATRIA CPC 20**

El **Cemento Portland Compuesto Patria** clase resistente 20, puede ser usado para la construcción de elementos estructurales de autoconstrucción.

APLICACIONES

El Cemento Portland Compuesto Patria CPC 20, es ideal para la estructura de obras de autoconstrucción incrementando la trabajabilidad y cohesión del concreto.

- Vivienda de autoconstrucción
- Firmes y pisos interiores
- Mejoramiento de terrenos
- Pegado de piedra brasa en cimientos y muros de contención
- Base para empedrados



CEMENTO PATRIA

NUESTRO CEMENTO



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la norma mexicana del cemento NMX-C-414-ONNCCE vigente.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN:

- Mínima a 28 días: 20 N/mm² (204 kg/cm²)

TIEMPO DE FRAGUADO:

- Inicial: 45 minutos (mínimo)
- Final: 600 minutos (máximo)

NUESTRO CEMENTO

RECOMENDACIONES

PROPORCIONAMIENTO RECOMENDADO POR BULTO DE CEMENTO DE 50 KG

USOS

 1 SACO
50 kg

 AGUA
BOTES DE 19L

 ARENA
BOTES DE 19L

 GRAVA 20 mm (3/4")
BOTES DE 19L

FIRMES Y BANQUETAS
 $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$

 x 1

 x 2 1/2

 x 6

 x 7

PISOS, GUARNICIONES
CADENAS Y CASTILLOS
 $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$

 x 1

 x 2 1/4

 x 4 1/2

 x 5 1/2

ZAPATAS, MUROS,
Y LOSAS
 $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$

 x 1

 x 2

 x 3 1/2

 x 5

Nota: La cantidad de los materiales puede variar dependiendo de la calidad de los mismos, el consumo de agua debe ser la necesaria para obtener 12 cm de revenimiento y la cantidad dependerá de la humedad de los materiales.

PARA SU USO

- Utilizar agua limpia, de preferencia potable y controle el agua de mezclado, en exceso disminuye la resistencia.
- Emplear arena y grava de buena calidad y libres de contaminantes (tierra, arcilla, materia orgánica, etc.).
- Obtener una mezcla uniforme mezclando los materiales sobre una superficie plana, no absorbente y limpia.
- Compactar (vibrar) el concreto para eliminar aire atrapado en el concreto fresco, obteniendo una estructura densa y sin porosidades.
- Curar el concreto durante 7 días como mínimo, de forma continua y a partir de que el concreto pierde su brillo superficial, esto ayuda a evitar agrietamientos y fomenta el desarrollo de resistencia del concreto.



ALMACENAMIENTO DE SACOS

- Almacenar los sacos en lugares secos y cubiertos, bien ventilados, que no hagan contacto con paredes ni piso.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Evita el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con mucha agua limpia.
- Evita respirar el polvo del cemento
- Manténlo fuera del alcance de los niños

Nota:

Las condiciones y procedimientos de aplicación del cemento en concreto o mortero en la obra están fuera del alcance de Procenal. S. A. de C. V.

Para obtener asesoría técnica programar el apoyo con su Ejecutivo Comercial.