

Especiales PERDURA®



Fácil
de Aplicar



Contiene
Sellador



Interiores/
Exteriores



Listo
para Usarse



Consúltala
en línea



Sellacril (Brillante)

Descripción

Sellador 100% acrílico a base de solvente que al aplicarse deja una capa altamente resistente. Para usarse sobre juntas (boquilla), tejas, pisos de barro, ladrillo, concreto, piedra natural y prefabricada.

Rendimiento: Alrededor de 4m² en superficies planas.

Presentación: Lata de 1 y 4 litros y 500 ml



www.perdura.com.mx

Descripción

Sellador 100% acrílico a base de solvente que al aplicarse deja una capa altamente resistente para sellar y proteger de la penetración de agua, grasa y mugre. Protege de la humedad la superficie donde se aplica, y facilita la limpieza de las piezas recubiertas. Al mismo tiempo realza la belleza y el color de las juntas, canteras y tejas. Para aplicarse sobre juntas, ladrillo, concreto, piedra natural, pisos de barro o cantera.

Preparación

No es necesaria, sólo debe agitar el producto hasta que quede perfectamente incorporado, y ya está listo para su aplicación. La superficie a cubrir deberá de estar limpia, libre de polvo, salitre, humedad, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten a una adecuada aplicación.

Aplicación

Después de agitar el producto úselo tal cual viene. Para aplicarlo elija una brocha cuyo ancho se adapte mejor al trabajo que va a realizar.

Recomendaciones

1. En superficies muy porosas o absorbentes no se recomienda utilizar **SELLACRIL 2000 PERDURA**, ya que podrían aparecer manchas blancas.
2. Antes de aplicar este producto asegúrese que es el idóneo para su uso, realice una pequeña prueba para asegurar que este producto no dejará manchas en la superficie. Una vez aplicada la prueba, deberá de esperar al menos 2 horas hasta que el producto haya secado y comprobar que no manche.
3. Use el producto sin disolver.
4. Limpie las áreas que se requieran, así como el exceso de este producto, utilizando xilol o thinner.
5. Asegúrese de que las superficies a las que se les va a aplicar el producto estén completamente secas, ya que de lo contrario podrían aparecer manchas blancas. Incluso a la vista, las superficies pueden aparentar estar secas, sin embargo, podrían tener humedad en el interior, esto también puede provocar manchas blancas o con apariencia lechosa.
6. Si desea que la apariencia no sea tan brillante utilice **SELLACRIL 2000 PERDURA**.
7. **SELLACRIL 2000 PERDURA** deberá agitarse muy bien antes de usar para que la resina que contiene se disperse uniformemente, de lo contrario podrían aparecer manchas blancas en la instalación.

Rendimiento

En superficies planas rinde alrededor de 4 m², pero puede variar dependiendo de la absorción de la superficie a aplicar. También puede variar considerablemente según la aplicación y el tamaño de la junta, ésta debe tener un ancho mínimo de 3 mm.

Almacenamiento

SELLACRIL 2000 PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

Datos técnicos

Característica	Valor típico	Especificación	Unidades
Sólidos	30	29-31	%
Densidad	44	40-50	cPs
Viscosidad	No	No	-
Tiempo de secado	7	5-10	minutos

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

Garantía

SELLACRIL 2000 PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56