

Recubrimientos PERDURA®



Color
Permanente



Rendimiento
Extraordinario



Interiores/
Exteriores



Gran
Durabilidad



Consúltala
en línea



Stuccolor

Descripción

Recubrimientos texturizado para muros con color integrado para superficies como block, ladrillo, repellos. Ideal para fachadas e interiores.

Colores: Blanco y colores

Rendimiento: Alrededor de 6 m² por saco, en un espesor de 3 mm, dependiendo de las condiciones del sustrato, desperdicio y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg



www.perdura.com.mx

Stuccolor

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

Descripción

Recubrimiento para muros con color integrado a prueba de tiempo. Este producto está modificado con aditivos químicos, pigmentos de alta calidad y una granulometría que otorga un acabado perfecto. Su tiempo de trabajo es excelente y su aplicación sencilla. Para instalarse sobre superficies como block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados. Ideal para fachadas y espacios que requieran ser acogedores.

Preparación

Agregue aproximadamente 4 litros de agua limpia por saco y mezcle energéticamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente, si requiere una mayor resistencia utilice **DURACRIL PERDURA** en una proporción desde 1 litro por saco, hasta la sustitución al 50% del agua. Deje reposar la mezcla entre 8 y 10 minutos permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y quedará listo para su aplicación.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique con una llana lisa, si la base es demasiado seca puede humedecerse de manera ligera y uniforme con agua limpia. Aplique primero una capa delgada y después una segunda para tener un espesor final aproximado de 2 a 3 mm.

Curado

Humedezca con agua limpia la instalación de forma ligera y uniforme aproximadamente 12 horas después de haber terminado la aplicación. Repita la misma operación cuando menos las siguientes 24 horas. El curado es indispensable, ya que le ayuda a tener brillantez e incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto. Los muros deben estar protegidos de la lluvia por un periodo de 36 horas en clima caliente y 48 en clima frío.

Recomendaciones

1. La cantidad de agua y el tiempo de mezclado debe ser medido de igual manera mezcla a mezcla para asegurar que la consistencia y uniformidad del producto sea la misma.
2. Se recomienda instalar superficies completas y no dejar a la mitad el trabajo, ya que esto provocaría una diferencia de tono entre una parte y la otra.
3. Si se desea instalar con un grosor mayor al recomendado es necesario agregar **DURACRIL PERDURA** al 50% en sustitución del agua.
4. Si al finalizar la instalación se observarán tonos pálidos o manchas, agregar en una cubeta **STUCCOLOR PERDURA** y agua, dejar reposar hasta que se asiente el grano y con el agua coloreada aplicar sobre la superficie con cepillo para emparejar el color.
5. No se instale el producto sobre superficies que estén pintadas. Si este fuera el caso se tendrá que raspar o picar la superficie hasta que no quede pintura.
6. Se recomienda usar el mismo número de lote del producto para un muro y evitar en lo posible cambios de tono.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el envase).
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

Aproximadamente 6 m² por saco, en un espesor de 3 mm, además de las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del instalador.

Almacenamiento

STUCCOLOR PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

Datos técnicos

| Característica | Valores | Unidades |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Apariencia | Polvo granulado en color | -- |
| Demanda de agua | 19 | % |
| Tiempo de secado | 20 | minutos |
| Absorción de agua | 10.6 | % |
| Resistencia a la compresión a 28 días | 140 | kg/cm ² |
| Densidad específica en polvo | 1.210 | g/cm ³ |

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

Garantía

STUCCOLOR PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencial La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: (33) 3478 4600

León (477) 707 1808 al 12

México: (55) 9126 5200

Mérida: (999) 946 4455 y 56

proyector **PERDURA**
Un sólido aliado para tu construcción

