

# Recubrimientos PERDURA®



Fácil  
de Aplicar



Gran  
Durabilidad



Interiores/  
Exteriores



Rendimiento  
Extraordinario



Consúltala  
en línea



## Stucon

### Descripción

Recubrimiento texturizado para muros en interiores y exteriores en superficies como block, ladrillo, tablarroca y muros prefabricados.

**Rendimiento:** Alrededor de 6 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado.

**Colores:** Blanco y gris

**Presentación:** Saco de 20 y 40 kg



[www.perdura.com.mx](http://www.perdura.com.mx)

## Descripción

Recubrimiento base cemento para muros. Este producto le proporciona un excelente texturizado en sus fachadas e interiores de manera fácil y práctica, brindando excelente tiempo de trabajo y rendimiento. Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados. Ideal para fachadas y para diseños con diferentes formas de texturizados.

## Preparación

Agregue aproximadamente 8 litros de agua limpia por saco y mezcle **energicamente** para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Si requiere una mayor resistencia, utilice **DURACRIL PERDURA** en una proporción desde 1 litro por saco, hasta el 50% del agua. Deje reposar la mezcla alrededor de 5 minutos permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y así quedará listo para su aplicación.

## Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada instalación. Si la base es demasiado seca, puede humedecerse ligera y uniformemente. Aplique con una llana de metal lisa una capa de 4 a 6 mm de espesor. Posteriormente podrá dar el acabado que desee con una llana de madera, flota o esponja húmeda dependiendo del texturizado que desee obtener.

## Curado

Humedezca con agua limpia la instalación de forma ligera y uniforme aproximadamente 12 horas después de haber terminado la aplicación. Repita la misma operación cuando menos las siguientes 24 horas después. El curado es indispensable, ya que incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto. Los muros deben estar protegidos de la lluvia por un período de por lo menos 48 horas.

## Recomendaciones

1. La cantidad de agua y el tiempo de mezclado debe ser medido, y así hacerlo mezcla a mezcla para asegurar la consistencia y apariencia de recubrimiento.
2. Se recomienda instalar superficies completas y no dejar a la mitad el trabajo, ya que esto provocaría una diferencia de tono o líneas de unión entre una parte y la otra.
3. Si se desea instalar con un grosor mayor al recomendado es necesario agregar **DURACRIL PERDURA** al 50% en sustitución del agua.
4. No se instale el producto sobre superficies que estén pintadas ya que no se podrá instalar, si este fuera el caso se tendrá que raspar la superficie hasta que no quede pintura.
5. Se recomienda usar el mismo número de lote del producto para un muro para evitar lo más posible cambios de tono.
6. De preferencia la persona que realice el trabajo debe ser la misma para toda la instalación del producto, esto por el tiempo de batida, fuerza y acabado que se realiza.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evita la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el envase).
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

## Rendimiento

Aproximadamente 6m<sup>2</sup> por saco de 20 kg, en un espesor de 3 mm, además de las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del Instalador.

## Almacenamiento

**STUCON PERDURA** debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

## Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	
Demanda de agua	18	%
Tiempo de secado	13	minutos
Absorción de agua	12.2	%
Resistencia a la compresión a 28 días	80	kg/cm <sup>2</sup>
Densidad específica en polvo	1.275	g/cm <sup>3</sup>

\*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

## Garantía

**STUCON PERDURA** está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



**¡Advertencia!** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**

Tel.: (33) 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: (33) 3478 4600

León (477) 707 1808 al 12

México: (55) 9126 5200

Mérida: (999) 946 4455 y 56